

BERGERBOND M1X (ELASTIC)

Kirjeldus

1-komponentne, elastne SMP puitpõrandaliim, mis põhineb silaaniga modifitseeritud polümeeridel. Vastavalt standarditele DIN EN 14293 ja ISO 17178 sobib see liim pingevabaks liimimiseks. BergerBond M1X on lahustivaba, veevaba ja vähese plastifikaatorite emissiooniga, probleemivaba koos Berger-Seidle põrandaviimistlustoodete kasutamisega. Sobib 2- ja 3-kihiliste parkettide ja parketilaudade liimimiseks, ning üldjuhul ka mosaiik- ja püstlamelli parketi liimimiseks, kuigi viimaste puhul soovitame kasutada pigem BergerBond M1P liimi. BergerBond M1X võimaldab kadudeta, kiiret ja ohutut liimimist. Liimi saab kasutada põrandaküttel ning tooliratastega koormatavatel põrandatel.

Sertifikaadid/ heakskiidud



Giscode: RS10

Emicode: EC1

AbZ-Nr.: Z-155.10-460

Breeam: Heaks kiidetud

M1 (FIN): Heaks kiidetud

Tehnilised andmed

Töötamis/ paigaldusaeg: 25-35 min.

Kõnnitav: 4-6 h

Sobib edasiseks tööks põrandal: 12 h

Lõplik kõvenemine: 48 h

Sobivus põrandakütttega: jah

Märkus!

Ära kasuta BergerBond M1X liimi alla + 15 °C temperatuuril või kui õhuniiskus on üle 65 % RH. Jahedal/ külmal hooajal peavad nii liim, paigaldatav materjal kui ka aluspõrand olema samal temperatuuril! BergerBond M1X liimijäägid on kergelt eemaldatavad. Mõningane seerumi (vedeliku) moodustumine tootepakendis on normaalne protsess ning ei mõjuta toote kvaliteeti ega kasutusomadusi

Kasutamine

BergerBond M1X kantakse ühtlaselt aluspinnale sobiva liimikammiga (näiteks: BergerTool Zahnpachtel B3, B7, B11, B15). Ärge katke liimiga suuremat põrandapinda korraga kui ca 1 m².

Paigaldage kohe põrandakatte elemendid, materjali põhjalikult vajutades. Veenduge, et põrandakatte elementide alumine külg oleks täielikult liimiga kaetud. Järgige põrandamaterjali paigaldamisel konstruktsioonilisi deformatsioonivooke.

Toote kulu

900–1.400 g/m² ruutmeetri kohta, sõltuvalt liimikammi hammastusest, põrandakatte tüübist ja aluspõrandast.

Aluspõrand

peab olema puhas (saastevaba), kuiv (püsikuiv), tugev, tasane ja pragudeta. BergerBond M1X saab kombineerida BergerBond Primer P, BergerBond Primer D ja BergerBond Primer E- ga.

Kui on oht aluspõranda kapillaarniiskuse tõusule, tuleb kontrollida, kas on järgitud vastavaid niiskusevastase tihendamise eeskirju.

Põrandakütte puhul soovitame aluspõranda kruntimist BergerBond Primer P või BergerBond Primer E-ga. Krunt peab piisavalt kuivama.

BergerBond M1X saab peale kanda ka mitteimavate ja imavate aluspõrandate kruntimiseta (näiteks tsemendil, anhidriidil baseeruvatel tasandussegudel).

Säilitamine / transport

Säilib vähemalt 18 kuud alates tootmiskuupäevast, kui transporditakse ja hoitakse jahedas ja kuivas kohas ning originaalpakendit ei ole avatud. Kaitsta külma eest!

Üldised soovitused

Palun tutvuge tootekirjeldusega enne toote kasutamist. Soovitame toodet kasutada eelkõige vilunud professionaalidel. Toote kasutamisel tuleb järgida põrandaviimistluse üldisi juhendeid, standardprotseduure ning riigis kehtivaid tööohutuse regulatsioone. Toote kasutamine väljaspool tootja soovitusi ja kasutuseesmärke vabastab tootja vastutusest ebakvaliteetse või soovimatu tulemuse puhul.

Enne toote kasutamist tuleb alati veenduda, et toote kasutustingimused oleksid asjakohaselt täidetud.

Täiendav vajalik info

Järgnevad infodokumendid ja allikad on olulised:

- Üldine reeglistik ning tavad puitpõrandate liimimisel/ paigaldamisel
- Paigaldatava põrandamaterjali tootja poolsed juhised ja kehtivad standardid
- Toote ohutuskaart (MSDS)

* Kui Tehnilise tootekirjelduse sisu erineb etiketil olevast infost, tuleb ettevõtte kodulehel olevat tootekirjeldust lugeda alati kehtivaks. Muu trükitud materjali sisu ajakohastatakse regulaarselt.