

BERGERBOND PRIMER P

Kirjeldus

1-komponentne kõrgkvaliteetsel polüuretaanil põhinev krunt. Vee- ja lahustivaba! Tungivalt soovitatav kasutada enne BergerBond P2S või BergerBond M1P/M1/M1X liimide kasutamist. Sobib nii imavatele kui mitteimavatele aluspõrandatele.

Sertifikaadid/ heakskiidud



Giscode: RU1

Emicode: EC1

Breeam: Heaks kiidetud

Tehnilised andmed

Segamine/ lahjendamine: Ei lahjendata

Sobib edasiseks tööks põrandal: 2 h

Sobivus põrandaküttega: jah

Toodet võib kasutada ühe või kahe kihina peale kandes, tugevdamaks aluspõranda betooni.

Kapillaar- või jääkniiskuse puhul võib BergerBond Primer P kasutada niiskustõkkena kuni 4% kapillaarniiskuse puhul (max).

Kõik toodud andmed baseeruvad standardsetel kliimatingimustel (23°C/ 50% RH). Kui kasutustingimused erinevad standardtingimustest, muutuvad ka kuivamisajad!

Märkus!

Ära kasuta BergerBond Primer P krunti alla + 15°C temperatuuril või kui õhuniiskus on üle 65% RH. Jahedal/ külmal hooajal peavad nii liim, paigaldatav materjal kui ka aluspõrand olema samal temperatuuril!

Kasutamine

Sega/ loksuta BergerBond Primer P kanistrit hoolikalt enne kasutamist.

Levitades krunti vahtkummist rulli või pintsliga, kanna hoolt ühtlase kihi pinnalekandmise eest. Välti krundi loikude/ liigse materjali pinnalejäämist! Liigne materjali pinnale kandmine kulmineerub kuivamisprotsessis mullide tekkimise ning pinna ebapiisava tugevusega.

Kui BergerBond Primer P pole piisavalt kuivanud ning kaetakse parketiliimiga, tekivad krundikihis mullid mis ei taga liimi piisavat nakketugevust ning liimikiht võib aluspinnast irduda.

Kasutades BergerBond Primer P niiskustõkkesüsteemina, tuleb toodet peale kanda 2-3 õhukese kihina. Iga kihi pealekandmine peab toimuma ristsuunas võrreldes eelneva krundikihiga. Igal krundikihil tuleb lasta täielikult kuivada – selliselt on tagatud piisavalt tugeva aluskihi moodustumine enne põrandamaterjali liimimist.

Viimasele, märjale krundikihile külvatakse õhuke kuiva liiva kiht, tagamaks kasutatavate liimide optimaalne nakkumine. Kui BergerBond Primer P kasutatakse enne PUR või SMP-tüüpi põranda/ parketiliime, võib krunti kasutada ilma liivatamiseta- eeldusel et liimimine toimub mitte hiljem kui 72 tundi peale kruntimist. Pikema krundi kuivamisaja puhul on liivatamine vajalik (ka juhul, kui krunti kasutatakse tasandus- või pahtlikihi all).

Toote kulu

Kasutades krundina:
umbes. 100-130 g/m²

Kasutades niiskustõkkena:
umbes 250-300 g/m² (krundikihi kogukulu 2-3 kihina), sõltuvalt aluspinna imavusest

Aluspõrand

peab olema puhas (saastevaba), kuiv (püsikuiv!), tugev, tasane ja pragudeta.

Kasutades BergerBond Primer P anhydriidpõrandatel või anhydriidipõhistel tasandussegudel, tuleb aluspõranda pinda mehaaniliselt töödelda vastavalt tootja juhenditele.

Säilitamine / transport

Säilib vähemalt 12 kuud alates tootmiskuupäevast, kui transporditakse ja hoitakse jahedas ja kuivas kohas ning originaalpakendit ei ole avatud. Kaitsta külma eest!

Üldised soovitused

Palun tutvuge tootekirjeldusega enne toote kasutamist. Soovitame toodet kasutada eelkõige vilunud professionaalidel. Toote kasutamisel tuleb järgida põrandaviimistluse üldisi juhendeid, standardprotseduure ning riigis kehtivaid tööohutuse regulatsioone. Toote kasutamine väljaspool tootja soovitusi ja kasutuseesmärgi vabastab tootja vastutusest ebakvaliteetse või soovimatu tulemuse puhul.

Enne toote kasutamist tuleb alati veenduda, et toote kasutustingimused oleksid asjakohaselt täidetud.

Täiendav vajalik info

Järgnevad infodokumendid ja allikad on olulised:

- Üldine reeglistik ning tavad puitpõrandate liimimisel/ paigaldamisel
- Paigaldatava põrandamaterjali tootja poolsed juhised ja kehtivad standardid
- Toote ohutuskaart (MSDS)

* Kui Tehnilise tootekirjelduse sisu erineb etiketil olevast infost, tuleb ettevõtte kodulehel olevat tootekirjeldust lugeda alati kehtivaks. Muu trükitud materjali sisu ajakohastatakse regulaarselt.