

BERGERBOND PRIMER D

Kirjeldus

BergerBond Primer D on vähese emissioonitasemega sünteetilistel polümeerdispersioonidel põhinev krunt kasutamiseks enne BergerBond toodetega liimimist. BergerBond Primer D tarnitakse kontsentraadina, mis võimaldab laialdast kasutusala: imavate aluspõrandate kruntimine; krunt, tolmu- ja niiskustõke enne pahteldamist/ tasandamist.

Tehnilised andmed

Värvus: Roheline
Sobivus põrandaküttega: jah

Sertifikaadid/ heakskiidud



Giscode: D1
Emicode: EC1
Breeam: Heaks kiidetud

Märkus!

Ära kasuta BergerBond Primer D krunti alla + 15°C temperatuuril või kui õhuniiskus on üle 65% RH. Jahedal/ külmal hooajal peavad nii liim, paigaldatav materjal kui ka aluspõrand olema samal temperatuuril!

Kasutamine

Sega/ loksuta BergerBond Primer D kanistrit hoolikalt enne kasutamist.
Sõltuvalt kasutuskohast või meetodist, lahjenda veega.

Lahjendamata krundi kasutuskohad: mitteimavad aluspinnad, nt. keraamilised plaadid.
Lahjendatud veega vahekorras 1:1: kipsi- (kaltsiumsulfaadi-) põhised aluspinnad ning tsemendipõhised tasandussegud.
Kasutamisel kipsipõhiste aluspindade kruntimisel, tuleb seejärel aluspõrand pahteldada parketiliimide alusena aktsepteeritud pahtliga.
Lahjendatud veega vahekorras 1:3: tsemendipõhised tasandussegud
Levitades krunti rulli, aplikaatori või pintsliga, kanna hoolt ühtlase kihi pinnale kandmise eest. Väldi krundi loikude/ liigse materjali pinnale jäämist!
Väga tugevasti imava aluspinna puhul (nt. vanem betoon), võib olla vajalik kahekordne kruntimine.

Pahtlite elastsuse parandamine

Lisaks vajalikule veekogusele, võib lisada 1 liitri BergerBond Primer D 25 kg pahtlile. NB! Eelnevalt konsulteerige Berger-Seidle tehnilise tugimeeskonnaga!

Toote kulu

50-100 g/m², sõltuvalt aluspinna imavusest.

Kuivamisae

- Tsemendist aluspindadel: umbes 10 min.
- Mitteimavatel või väheimavatel aluspindadel: umbes 15-30 min.
- Puitlaastplaadil ja puitpindadel: umbes 4 h
- Kipsipõhistel materjalidel kasutatud tsementpahtlitel: umbes 24 h

Enne järgnevat tööde teostamist krunditud pinnal peab pahtel olema täielikult kuivanud!

Kõik toodud andmed baseeruvad standardsetel kliimatingimustel (23°C/ 50% RH). Kui kasutustingimused erinevad standardtingimustest, muutuvad ka kuivamisajad!

Aluspõrand

peab olema puhas (saastevaba), kuiv (püsikuiv), tugev, tasane ja pragudeta. Nõrgalt seotud põrandakihid, pahtli- või liimijäägid tuleb mehaaniliselt eemaldada!
Kaltsiumsulfaadi- (kipsi-) põhised aluspinnad tuleb mehaaniliselt karestada, eemaldada lihvimistolm. BergerBond Primer P või BergerBond Primer E kasutamist sellistel pindadel tuleb soovitada enne BergerBond liimide kasutamist!
Vanad, mitteimavad aluspõrandad (nt keraamilised plaadid) tuleb enne kruntimist hoolikalt puhastada ja karestada.

Säilitamine / transport

Säilib vähemalt 15 kuud alates tootmiskuupäevast, kui transporditakse ja hoitakse jahedas ja kuivas kohas ning originaalpakendit ei ole avatud. Kaitsta külma eest!

Üldised soovitused

Palun tutvuge tootekirjeldusega enne toote kasutamist. Soovitame toodet kasutada eelkõige vilunud professionaalidel. Toote kasutamisel tuleb järgida põrandaviimistluse üldisi juhendeid, standardprotseduure ning riigis kehtivaid tööohutuse regulatsioone. Toote kasutamine väljaspool tootja soovitusi ja kasutuseesmärke vabastab tootja vastutusest ebakvaliteetse või soovimatu tulemuse puhul. Enne toote kasutamist tuleb alati veenduda, et toote kasutustingimused oleksid asjakohaselt täidetud.

Täiendav vajalik info

Järgnevad infodokumendid ja allikad on olulised:

- Üldine reeglistik ning tavad puitpõrandate liimimisel/ paigaldamisel
- Paigaldatava põrandamaterjali tootja poolsed juhised ja kehtivad standardid
- Toote ohutuskaart (MSDS)

* Kui Tehnilise tootekirjelduse sisu erineb etiketil olevast infost, tuleb ettevõtte kodulehel olevat tootekirjeldust lugeda alati kehtivaks. Muu trükitud materjali sisu ajakohastatakse regulaarselt.