

HARDER HERRING

Omadus	Standard	Tulemus
Kogupaksus	EN ISO 24346	5,5 mm
Aluskate	EN ISO 24346	1,0 mm IXPE
Kulumiskiht	EN ISO 24340	0,5 mm
Pinnaviimistlus		UV-kate
Pealispind		V4 / EIR struktuur, supermatt
Paigaldusmeetod		Uniclic lukustussüsteem – liimivaba ujuv paigaldus
Koostis		SPC
Kasutusklass	EN 10874 (of EN 16511)	23/34
Paneeli mõõtmed (P × L)		870 mm × 145 mm
Paneelid pakis (m ² /pakis)		16 (2,01 m ²)
Paki kaal		19,08 kg
Pakke/alus		72
m ² /alus		145,32
m ² /konteiner		2470
Aluseid/konteiner		17
Pakke/konteiner		1224
Kogukaal/alus		1425 kg
Tuleklass (CE)	EN 13501-1	Bfl-s1
Soojusjuhtivus	EN 12667	0,131 W/(m·K)
Soojustakistus	EN 12667	0,030 (m ² ·K)/W
Kõverdumine pärast kuumutamist	EN ISO 23999	≤ 0,5 mm
Sobivus põrandaküttele		Sobib, maks. 27°C
Libisemiskindlus (CE)	EN 13893	DS
Libisemiskindlus (rambi test)	DIN 51130	R9
Kulumiskindlus	ISO 24338	> 7300 pööret (≥ 7000, vastab klassile 34)
Lukustussüsteemi tugevus	ISO 24334	Pikk külg: 4,5 kN/m; lühike külg: 5,5 kN/m

RM Stock OÜ

Tallinna salong: Pärnu mnt 110, Tallinn 11313 / tel. +372 6501200 / info@rmstudio.ee

Tartu Salong: Sõbra 54, Tartu / tel +372

www.rmstudio.ee

Vastupidavus rulltooli ratastele	ISO 4918	Vastab (tüüp W, > 25 000 tsükli)
Mööbljala mõju	EN ISO 16581	Vastab
Mikrokriimustuskindlus	EN 16094	MSR-A2
Jääkvajumine	EN ISO 24343-1	0,04 mm
Mõõtmete stabiilsus	EN ISO 23999	≤ 0,05%
Löögimüra summutus	EN ISO 717-2	ΔLw = 21 dB
Plekkikindlus	EN 438-2	Atsetoon: hinne 4; Kohv: hinne 5 NaOH: hinne 4; H ₂ O ₂ : hinne 5 Tahmasuspensioon: hinne 5
Formaldehüüdi ja LOÜ emissioonid	EN 16516	E1 / LOÜ-vaba
Pentaklorofenooli sisaldus (PCP)	EN 14041, Annex B	-
Greenguard		Vastab
Ftalaadivaba		Jah

RM Stock OÜ

Tallinna salong: Pärnu mnt 110, Tallinn 11313 / tel. +372 6501200 / info@rmstudio.ee

Tartu Salong: Sõbra 54, Tartu / tel +372

www.rmstudio.ee