

HARDER LOFOTEN

Omadus	Standard	Tulemus
Kogupaksus	EN ISO 24346	4,8 mm
Aluskate	EN ISO 24346	1 mm IXPE
Kulumiskiht	EN ISO 24340	0,4 mm
Pinnaviimistlus		UV-kate
Pealispind		Mikro V4 / EIR struktuur, supermatt
Paigaldusmeetod		Uniclic lukustussüsteem – liimivaba ujuv paigaldus
Koostis		SPC
Kasutusklass	EN 10874 (of EN 16511)	23/33
Paneeli mõõtmed (P × L)		1218 mm × 181 mm
Paneelid pakis (m ² /pakis)		10 (2,20 m ²)
Paki kaal		17,74 kg
Pakke/alus		55
m ² /alus		121,15
m ² /konteiner		2908
Aluseid/konteiner		24
Pakke/konteiner		1320
Kogukaal/alus		1005 kg
Tuleklass (CE)	EN 13501-1	Bfl-s1
Soojusjuhtivus	EN 12667	0,087 W/(m·K)
Soojustakistus	EN 12667	0,030 (m ² ·K)/W
Kõverdumine pärast kuumutamist	EN ISO 23999	Kõverdumist ei esine

RM Stock OÜ

Tallinna salong: Pärnu mnt 110, Tallinn 11313 / tel. +372 6501200 / info@rmstudio.ee

Tartu Salong: Sõbra 54, Tartu / tel +372

www.rmstudio.ee

Omadus	Standard	Tulemus
Sobivus põrandaküttele		Sobib, maks. 27°C
Libisemiskindlus (CE)	EN 13893	DS
Libisemiskindlus (rambi test)	DIN 51130	R9
Kulumiskindlus	ISO 24338	> 7300 pööret (≥ 7000, vastab klassile 34)
Lukustussüsteemi tugevus	ISO 24334	Pikk külg: 4,5 kN/m; lühike külg: 5,5 kN/m
Vastupidavus rulltooli ratastele	ISO 4918	Vastab (tüüp W, > 25 000 tsüklit)
Mööbljala mõju	EN ISO 16581	Vastab
Mikrokriimustuskindlus	EN 16094	MSR-A3
Jääkvajumine	EN ISO 24343-1	0,03 mm
Mõõtmete stabiilsus	EN ISO 23999	≤ 0,05%
Löögimüra summutus	EN ISO 717-2	ΔLw = 21 dB
Plekkikindlus	EN 438-2	Atsetoon: hinne 5; Kohv: hinne 4 NaOH: hinne 4; H ₂ O ₂ : hinne 5 Tahmasuspensioon: hinne 5
Formaldehüüdi ja LOÜ emissioonid	EN 16516	E1 / LOÜ-vaba
Pentaklorofenooli sisaldus (PCP)	EN 14041, Annex B	-
Greenguard		Vastab
Ftalaadivaba		Jah

RM Stock OÜ

Tallinna salong: Pärnu mnt 110, Tallinn 11313 / tel. +372 6501200 / info@rmstudio.ee

Tartu Salong: Sõbra 54, Tartu / tel +372

www.rmstudio.ee