

Produkteigenschaften

Format	2200* x 185 x 13 mm	
Nutzschicht	ca. 3,6 mm	
Verpackung	Paket:	9 Elemente / 3,663 m ² / 26,163 kg
	Palette:	32 Pakete / 117,216 m ² / 837,216 kg
Garantieleistung (laut Parador Garantiebestimmungen)	25 Jahre (private Nutzung) 10 Jahre (gewerbliche Nutzung)	
Hinweise	* pro Paket 1 Stoßlänge erlaubt - Reinigung und Pflege siehe Anleitung - Technische Änderungen vorbehalten	

Produktkennzeichnungen



Toleranzen (EN 13489)

Zulässige Längenabweichung ($\pm 0,1$ %)	$\pm 0,05$ %
Zulässige Breitabweichung ($\pm 0,2$ mm)	$\pm 0,1$ mm
Rechtwinkligkeit des Elementes ($\leq 0,2$ %)	$\leq 0,05$ %
Längskrümmung entlang des Elementes ($\leq 0,1$ %)	$\leq 0,05$ %
Querkrümmung über die Breite ($\leq 0,2$ %)	$\leq 0,08$ %
Oberflächenbündigkeit ($\leq 0,2$ mm)	$\leq 0,18$ mm
Holzfeuchte zu Zeitpunkt der Erstauslieferung (5-9%)	6 – 8 %

Klassifizierung Produkteigenschaften

	Prüfnorm	Bewertung
Beanspruchung durch Stuhlrollen	EN 425	Eine handelsübliche Schonmatte wird empfohlen
Verschieben eines Möbelfußes	EN 424	Keine sichtbaren Veränderungen
Wärmedurchlasswiderstand Verlegung auf Fußbodenheizung – geeignet mit geeignetem Unterlagsmaterial und Dampfbremse	EN ISO 10456	0,087 m ² *K/W
E1 HCHO	EN 16516	$\leq 0,05$ ppm
Trittschall	ISO 717-2	18 dB (auf Akustik-Protect 100)
Entsorgung		EAK (Europäischer Abfallkatalog) Schlüssel 20 01 38

Klassifizierung Oberflächeneigenschaften

	Prüfnorm	Bewertung
Gleitreibung	EN 16165, Annex C Pendelprüfung	PTV (trocken (Gleiter 55)) ≥ 36 Low slip potential according to UK Slip resistance group
Brandverhalten, bei schwimmender Verlegung	EN 13501-1	D _{fl} s1
	Brandverhalten, bei vollflächiger Verklebung	EN 13501-1
Chemische Widerstandsfähigkeit	EN 13442:2023 Verfahren B	Kennwert 5
Haftfestigkeit / Gitterschnittprüfung	ISO 2409	0

Freie Sortierung nach EN 13489				
Sortiment:	Landhausdiele			
Merkmale nach EN 1310:	Oberseite der Deckschicht			
Holzart:	Eiche			
Botanische Bezeichnung / Code (EN 13556):	Quercus petraea Liebl., Quercus robur L. / QCXE			
Abkürzung / Sortierung (intern):	GÜ_LHD-EI			
	Version 5 2023			
Sortierung:	Natur	Living Plus	Rustikal	Character
Gesunder Splint	nicht zulässig			
Äste (fest verwachsen)	zulässig: bis 30 mm	zulässig: bis 50 mm	zulässig: bis 80 mm	Zulässig ohne Einschränkung
Durchfalläste	zulässig: bis 15 mm	zulässig: bis 25 mm	zulässig: bis 60 mm	zulässig: bis 80 mm
Punktäste	zulässig	zulässig (auch Katzenpfoten)		
Kittstellen	zulässig			
Seichte Risse, Haarrisse	zulässig			
Rindeneinwuchs	nicht zulässig		zulässig	
Blitzrisse	zulässig in Ästen			
Faserneigung	kein Kriterium			
Gesunder Kern	nicht zulässig		zulässig	
Markstrahlen	zulässig			
Farbunterschiede	zulässig: geringe Farbunterschiede		zulässig: alle Farben	zulässig: alle Farben / Einläufe in allen Farben und Abmessungen
Weißstreifigkeit	zulässig			
Stapellattenmarkierung	nicht zulässig			
Schädlingsbefall (EN 1311)	nicht zulässig			
Nicht sichtbare Teile				
Alle Merkmale ohne Einschränkungen hinsichtlich Größe oder Menge zulässig, sofern sie die Festigkeit oder Haltbarkeit des Bodens nicht beeinträchtigen.				
Bemerkung				
Nicht mehr als 3% der Dielen dürfen in die nächstniedrigere Sortierung fallen. Holz ist ein Naturprodukt und daher in Farbe und Struktur unterschiedlich. Muster, Prospekte und Fotos gelten daher nur als annähernd und sind nicht verbindlich. Auch die Einwirkung von Sonnenlicht hat Einfluss auf die natürliche Veränderung des Holzfarbtones. Dadurch kann das Produkt zum Zeitpunkt der Auslieferung deutliche Unterschiede zur Mustervorlage aufweisen.				