

Fertigparkett



Real natural wood

## TEHNILINE TOOTEKAART

3-kihiline laudparkett - Tamm Grindelwald

EAN 4260277616557

### Konstruksioon ja materjalid

|               |                                          |
|---------------|------------------------------------------|
| Pealiskiht    | Saksa või Prantsuse tamm (Quercus robur) |
| Keskmine kiht | Pappel (Populus simonii)                 |
| Aluskiht      | Pappel (Populus simonii)                 |
| Sorteering    | EF - rustikaalne                         |

### Möödud ja pakend

|                               |                                                                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Laua mõõt                     | 1900 x 190 mm                                                                       |
| Kogupaksus                    | 15 mm                                                                               |
| Kihtide paksused              | pealiskiht 4 mm / keskmine kiht 9 mm / aluskiht 2 mm                                |
| Faas                          | 4-küljes, 0,5 mm                                                                    |
| Puidu niiskus enne paigaldust | 7-9%                                                                                |
| Pakend                        | 8 lauda pakis, sh 1 poolitatud laud (min pikkus 600 mm); 2,888 m <sup>2</sup> /pakk |
| Kaubaalus                     | 115,52 m <sup>2</sup> /alus                                                         |
| Ladustamine                   | Kuivas ja ventileeritud ruumis; 15-25 °C, suhteline õhuniiskus 40-60%               |

### Pinnaviimistlus

|                  |                                                                                                |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Viimistluse tüüp | Tehases eelnevalt peale kantud WOCA õli; naturaalse puidusüü ilmega                            |
| Kattekihte       | 3                                                                                              |
| Pinnatöötlus     | Kahekordselt suitsutatud, õlitatud, sügav 3D-harjamine, kerge käsitsi hõõveldus, 4-küljes faas |



## Tehnilised näitajad - EN 14342:2013

|                                                  |                                                      |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Vastupidavus                                     | 3240 N                                               |
| Formaldehüüdi emissioon                          | E1 (perioodiliselt testitud Fraunhoferi instituudis) |
| Pentaklorofenooli emissioon                      | ≤ 5 ppm                                              |
| Soojusjuhtivus                                   | 0,128 W/(m·K)                                        |
| Puidu niiskus enne paigaldust                    | 7-9%                                                 |
| Libisemiskindlus / murdetugevus / hõõrdetakistus | NPD - toimivus määramata                             |
| Tuletundlikkuse klass                            | Dfl-s1                                               |

## Paigaldus ja põrandaküte

|                                      |                                                                               |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Ühendussüsteem                       | DD click                                                                      |
| Paigaldusviis                        | Ujuv paigaldus või täispinnaline liimimine; T-liidete liimimine on soovitatav |
| Sobiv aluspõrand                     | Betoon või vineer; ujuva paigalduse korral on vajalik niiskustõke             |
| Nõutav suhteline õhuniiskus          | 40-60%                                                                        |
| Põrandaküte                          | Sobib vesipõrandaküttele                                                      |
| Maksimaalne põranda pinnatemperatuur | 27 °C                                                                         |
| Aluspõranda max niiskus              | Tsement: 1,8% CM / anhidriit: 0,3% CM                                         |

## Keskond, vastavus ja garantii

|                         |                                                                 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| VOC emissioonid         | Testitud Fraunhofer WKI poolt; vastab AgBB 2021 nõuetele        |
| TVOC 28 päeva järel     | 0,064 mg/m <sup>3</sup> (piirväärtus ≤ 1,0 mg/m <sup>3</sup> )  |
| Formaldehüüdi emissioon | 0,002 mg/m <sup>3</sup> (piirväärtus ≤ 0,12 mg/m <sup>3</sup> ) |
| Kantserogeensed VOC-id  | Ei tuvastatud (määramispiir 1 µg/m <sup>3</sup> )               |
| Vastavus                | EN 14342, DIN EN 16516 ja AgBB VOC nõuded                       |
| Garantii                | 15 aastat eluruumides (kehtivad garantiitingimused)             |

Eestikeelne tootekaart on koostatud tootja ingliskeelse tehnilise andmelehe põhjal.