

**TEHNILINE ANDMELEHT - 2-KIHILINE MÄNNIVINEERIL KALASABAPARKETT
10(3) x 120 x 600 mm**

Toote nimetus	2-kihiline konstruktsioon MÄNNIVINEERIST alusmaterjaliga 1-lipiline laud, neljast küljest punn-soon ühendus
Vastavus standarditele	PN-EN 14342:2006, PN-EN 14342+A1:2009, PN-EN 13489:2004
Mõõtmed	9,7-9,9 x 120 x 600 mm
Konstruktsioon	Aluskiht: • MÄNNIVINEER, paksus 7,00 mm Pealiskiht: • puiduliik: tamm, paksus ca 2,80 mm
Paigaldus	Punn-soon (T&G) ühendus peab käega kokkusurumisel tihedalt sobituma. Servatöötlus: faasitud servad Tolerantsid: • kõrguserinevus laudade vahel: ≤ 0,20 mm • laudade vahed: ≤ 0,20 mm
Lubatud mõõtmete ja geomeetria hälbed	Tolerantsid: • pikkus: ±0,1%; laius: ±0,2 mm • pealiskihi paksus: ±0,2 mm • kogupaksus: ±0,2 mm • küljkõverus (spring, elemendi pikisuunas): ≤ 0,1% pikkusest • täisnurksus: ≤ 0,1% laiusest • ristkumerus (cup): ≤ 0,15% laiusest • pikikumerus (bow): pikkusel kuni 1 m ≤ 0,5%; pikkusel üle 1 m ≤ 1,0% pikkusest
Tehases viimistletud pind	• viimistlemata • UV-lakk: Sherwin-Williams või Akzo Nobel akrüüllakk, 7 lakikihti • UV-õli: Sherwin-Williams õli, 2 õlikihti • Saicos hübriidõli, 2 kihti
Mitmekihilise parketi liim	Synthos Dwory Sp. z o.o. Woodmax® WR 13.50M - formaldehüüdivaba
Niiskusesisaldus	7% ± 2% (pikaajaliselt seisnud ja kamberkuivatatud puit)
Aluskiht	MÄNNIVINEER
Tihedus [g/cm³]	tamm, keskmiselt 0,68
Brinelli kõvadus [N/mm²]	tamm, keskmiselt 34
Tuletundlikkuse klass	Dfl-s1
Formaldehüüd	E1 (kontsentratsioon alla 0,1)
PCP	PCP-test ei ole nõutav (PCP alla 5 ppm)
Soojusjuhtivus (W/(mK))	0,07-0,08 m²K/W
Bioloogiline vastupidavus	1. klass
Libisemiskindlus	PN-EN 13489 PTV • viimistlemata 89 • lakitud 65 • UV-õlitatud 89
Kulumiskindlus	PN-EN 14354:2004/AC:2006 WR1 (keskmise UV-lakitud materjali puhul)
Plekikindlus	5